

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Fondaproof®

Двукомпонентна циментова хидроизолационна система.

Приложение:

Предлага отлична хидроизолация и защита на повърхности от бетон, циментови и варо-пясъчни замазки, тухлена и каменна зидария и т.н. Полага се по екстериорни стени, сутерени, фундаменти, резервоари, басейни, подпорни стени, покриви, балкони, тераси, бани, кладенци, тунели и т.н. и повърхности под керамични плочки.

Характеристики:

Има забележително сцепление към стойтелните елементи като осигурява тяхната хидроизолация, даже при екстремни условия на околната среда. Издържа на положително и отрицателно хидростатично налягане. Предпазва бетона от корозия. Икономична и лесно се прилага дори и от не специализиран персонал.

Технически характеристики:

Съотношение на смесване А: В = 25:7

Време за съхнене (при 20°C): 1-2 часа

Време за работа след смесване: 3 часа

Минимална температура за работа: 8°C

Разход: 2-3 кг / м² за два слоя

Начин на полагане:

Подготовка на основата: Основата трябва да бъде чиста,суха, обезпрашена, без омаслявания и други не добре прикрепени към нея материали. Кухини или други недостатъци, трябва да бъдат обработени. Компонент В може да бъде използван като грунд, за да се постигне стабилизиране на основата.

Подготовка на сместа: Постепенно се добавя А компонент (прахообразен) към В (течност) и се смесва с ниско-оборотна бъркалка (за да се избегне затвяряне на въздух), докато сместа се хомогенизира.

Полагане: Нанесете сместа, веднага след разбъркване, с четка, препоръчително в два слоя, като втория се нанася перпендикулярно на първия.

Специални препоръки

- При ниска температура и влажност по време на прилагането се увеличава времето за изсъхване, при висока се намалява
- При висока температура, е препоръчително да се навлажнява положения слой, за да се избегне дехидратация и образуване на пукнатини.
- При повече слоеве, препоръчва се използването на фибростъклена мрежа.
- Материалът може да бъде покрит (например с боя) 4 седмица след прилагането
- Компонент А може да се прилага самостоятелно с добавяне на вода
- Неприложим към гипсови елементи

Почистване на инструментите

Веднага след нанасяне с много вода. Втвърдения материал може да бъде отстранен механично.

Срок на годност: 18 месеца в запечатана оригинална опаковка, в суха среда.

Предпазни мерки: Дразнещият (компонент А) - трябва да се пази от деца. При контакт с очите измийте с вода и се консултирайте с лекар.