

Неорох® Special

ОПИСАНИЕ

Двукомпонентна епоксидна боя на основата на разтворител

СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Индуриални подове, гаражи, складове
- Метални и бетонови повърхности
- Лодки, метални вътрешни, метални външни конструкции под морска вода

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Външен вид: гланц
- Плътност: (A+B): 0.98-1.2 g/cm³
- Смесване (теглово): 75A:25B оцветен продукт
- Абразия(CS 10/1000/1000): 57mg
- Разходна норма: 250-350 гр/м² (за 2 плста)
- Време за съхнене: 2-3 часа при 25°C
- Време за следващ слой: 6 - 24 часа при 25°C
- Проходимост: 24 часа при 25°C (покритието втвърдява напълно след 7 - 10 дни)
- Време за нанасяне (25°C): 1 час



СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Издържа на температури между -50 °C и 140 °C
- Значително сцепление върху циментови повърхности
- Отлична устойчивост на морска вода, основи, петролни деривати, индустриална атмосфера
- Устойчивост на разредени киселини, перилни препарати и висока устойчивост на абразия
- Без нужда от грунд (за бетонови повърхности)

ЦВЕТОВЕ

RAL 9003	RAL 9005	RAL 1002
RAL 6000	RAL 1018	RAL 3001
RAL 7040	RAL 7005	RAL 3009

ОПАКОВКИ

Комплекти от 1кг, 5кг и 10кг в метални кутии